



CHUKUM RECUBRIMIENTO RESISTENTE CON ACABADO ELEGANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Chukum Tulum, inspirado en la ancestral técnica maya, ofrece un acabado orgánico, impermeable y duradero para pisos y muros. Una elección sostenible y tradicional para embellecer y proteger superficies.



USOS RECOMENDADOS

- Para dar un acabado final a pisos, muros y cielos en interiores y exteriores.
- Resistente a la humedad, puede aplicarse en albercas, fuentes, piletas y espejos de agua.

VENTAJAS

- Acabado fino de alta calidad, resistencia y durabilidad, con excelente adherencia.
- Compatible con sistemas de albercas, puede estar en constante inmersión en el agua.
- Reduce agrietamiento superficial por choques térmicos.
- Resistencia a la humedad, no se desprende, ni polvea con fórmula antihongos.
- Listo para usar, solo agregué agua.
- Se puede aplicar de diversas formas, desde muros exteriores hasta piscinas, brindando una solución versátil y atractiva para una amplia gama de proyectos de construcción.

SUPERFICIES ACEPTABLES:

Chukum Tulum se podrá aplicar sobre masilla, tabla roca y durock, o cualquier superficie a base de cemento, siempre y cuando la superficie se selle con algún aditivo para concreto o, en el caso del durock, se le aplique una pasta base (basecoat) previo a su aplicación, para evitar desprendimientos.

SUPERFICIES

- Aplanados de mortero.
- Panel de fibrocemento.
- Pared de yeso.

📍 739 NW 21st. ST, Doral, FL, 33122

🇺🇸 +1 786 825 2112 / 🇲🇽 +52 999 276 7343



📱 /CHUKUMTULUM

WWW.CHUKUMTULUM.US

SALES@CHUKUMTULUM.US
CHUKUMTULUM@GMAIL.COM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de colocar el producto, asegúrese de que la superficie esté sólida y firme, nivelada a plomo, limpia de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Asegúrese de que la temperatura de la superficie esté entre los 4 °C y los 35 °C durante la aplicación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto. Por esta razón, es necesario que antes de usar este producto se haga una prueba de aplicación.

PROCEDIMIENTOS



1 Limpie la superficie y retire cualquier excedente de residuos de construcción o externos en el mismo.



2 Vacíe en una cubeta de 6 L de agua limpia.



3 Agregué el contenido del saco 20 kg en forma gradual durante el proceso de batido.



4 Mezcle para integrar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Se recomienda un mezclador mecánico.



5 Humedecer con agua limpia la superficie, previo a la aplicación.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

En caso de haber juntas de expansión señaladas en la superficie, estas no deberán taparse con Chukum Tulum. Las juntas de expansión deben estar debidamente señaladas en planos o en la superficie por el responsable del diseño del proyecto.

LIMITACIONES

- Aplique el producto en capas muy delgadas y de hasta 3 mm como máximo.
- En condiciones extremas de calor, deberá de humectarse el sustrato con abundante agua.
- Se recomienda aplicar en su totalidad en la superficie para evitar variaciones de tonos entre aplicaciones.
- En temperaturas superiores a los 35 °C se deberá de humedecer con agua o usar sellador a la superficie de aplicación.
- Para aplicación en pisos, añadir 3 litros de agua por saco de 20 kg.
- Aplicación en piscinas: antes de colocar el sistema, revisa que no haya fisuras.



6 Aplique la primera capa con llana lisa a un espesor promedio de 1 a 2 mm.



7 Deje secar el área por 30 minutos.



8 Aplique la segunda capa más delgada que permita pulir la superficie mediante fricción de llana, utilizando una llana de acero inoxidable.



Seguridad

No inhale el polvo. Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar una mascarilla antipolvo apropiada, guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino, cuando se mezcla con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. El material húmedo se adhiere a la piel y los ojos si llega a secarse. Si llegará a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito. Consulte a un médico de inmediato.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Utilizar agua limpia, controle el agua de mezclado. Evite el exceso de agua, ya que disminuye las propiedades mecánicas.
- Preparar la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo menor a 45 minutos, evitar la adición de agua para humectar la mezcla posteriormente.
- Si el sustrato es muy absorbente y las condiciones climáticas son muy diversas, tales como elevadas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, es necesario humedecerlo previamente, para evitar que el empaste pierda sus características de trabajabilidad y resistencia.
- Para muros de concreto colado, verifique que el desmoldante utilizado no haya dejado residuos en el área por aplicar. Si es el caso, realizar una limpieza profunda y esperar a su secado.
- No se recomienda picar el área para crear un anclaje mecánico del producto.
- Si la superficie cuenta con recovecos e imperfecciones profundas, realizar resanes de las mismas al menos 1 hr. Previo a la aplicación de la primera capa.
- Mantenimiento en albercas y pisos.

GARANTÍA

Chukum Tulum, no se hace responsable por las aplicaciones del material solo se realizarán cambios de material, cuando se compruebe que está defectuoso, para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la póliza, el comprobante de compra y el producto (o indicar la instalación hecha para que sea inspeccionada por personal técnico del fabricante) dentro de los 30 (treinta) días después de la fecha de adquisición, en cualquiera de sus direcciones

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Apariencia del producto	Polvo fino
Tipo de base	Cemento Portland
Tipo de acabado final	Liso ultra fino
Tiempo de almacenaje	6 meses
% de agua en mezcla	30% (6 L/saco de 20 Kg)
Espesores de aplicación	1 mm - 3 mm
Peso Volumétrico	Peso volumétrico en polvo: 7030 Kg/m ³ Peso Volumetrico en pasta: 1750Kg/m ³
Temperatura de aplicación	Entre 4°C - 35°C
Tipo de grano	Fino
Permeabilidad karsten a 7 días	< 1 mi en 60 minutos
Fraguado inicial	30 minutos
Fraguado final	120 minutos
Vida en bote	1 hora
Tiempo para pulir	15 minutos

